

Thông tin kỹ thuật

ACTIFLASH

Danh mục sản phẩm: **C 5**

Chất phụ gia tăng tốc độ sấy

Lĩnh vực sử dụng

Phụ gia sử dụng để giảm thời gian khô của sơn màu 2K và dầu bóng.

Thông tin thêm

Đặc biệt thích hợp sửa chữa nhanh chóng và hiệu quả những hư hỏng nhỏ.

Đặc điểm kỹ thuật

Hàm lượng thịt 3 % ± 2	Tỷ trọng 0.830 – 0.930 g/cm ³
Bảo quản ở nhiệt độ Thấp nhất 5°C, cao nhất 45°C	Thời hạn sử dụng 36 tháng

Ứng dụng

Khuấy đều trước khi dùng.

Lượng ACTIFLASH được thêm tương đương với số lượng mỏng chỉ định trong tỷ lệ pha trộn.

Thay mỏng hơn tiêu chuẩn với ACTIFLASH để giảm thời gian sống.

Chất nền / Tiền xử lý/ Làm sạch

Theo quy định trong bảng giữ liệu kỹ thuật của sản phẩm, trong đó ACTIFLASH đang được sử dụng.



The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only; they may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the products (product specification). The latest version supersedes all previous versions. You can obtain the latest version from our website at www.rmpaint.com or directly from your sales partner. It is the responsibility of the recipient of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



Thông tin kỹ thuật

ACTIFLASH

	UNO HD	100% trên vol.	STARTOP HS	100% trên vol.
	H 9000	25% trên vol.	H 9000	25% trên vol.
	ACTIFLASH	25% trên vol.	ACTIFLASH	25% trên vol.
	CRYSTALTOP HD	100% trên vol.	DIAMONTOP MS	100% trên vol.
	H 9000	25% trên vol.	H 9000	20% trên vol.
	ACTIFLASH	25% trên vol.	ACTIFLASH	10% trên vol.
	Theo quy định trong bảng giữ liệu kỹ thuật của sản phẩm, trong đó ACTIFLASH đang được sử dụng.			
	Sấy khô với 60°C: 15 phút cho UNO HD 15 phút cho STARTOP HS 20 phút cho CRYSTALTOP HD 20 phút cho DIAMONTOP MS			

Hoàn thiện

Chỉ dẫn an toàn

Sản phẩm phù hợp với lĩnh vực chuyên nghiệp.

Nó không thể loại trừ bởi vì sản phẩm có chứa các hạt <0,1micrômét.

Đối với việc sử dụng các sản phẩm này, xin hãy tuân thủ các khuyến nghị an toàn thực tế và các thiết bị bảo hộ cá nhân.