

Thông tin kỹ thuật

AIRFLASH A 2140

Danh mục sản phẩm: **C 5**

Chất phụ gia giúp tăng tốc độ làm khô không khí

Lĩnh vực sử dụng

Chất phụ gia giúp tăng tốc độ làm khô không khí của R-M 2 thành phần với bộ đỡ là dầu bóng VOC trên bề mặt thẳng đứng và nằm ngang. AIRFLASH A 2140 chỉ được sử dụng cùng với RAPIDCLEAR C 2570, EVERCLEAR C 2550 và GLOSSCLEAR C 2560.

Thông tin thêm

Sử dụng AIRFLASH A 2140 cho phép 1 bề mặt không bụi nhanh hơn. Mài, đánh bóng và sẵn sàng để lắp ráp được cải thiện đáng kể. AIRFLASH A 2140 thích hợp cho những người muốn tiết kiệm năng lượng và làm khô dưới 60°C. AIRFLASH A 2140 có thể giúp giảm thời gian ở phòng sơn sấy combi và lò sấy. AIRFLASH A 2140 phù hợp cho việc sửa chữa nhỏ.

Đặc điểm kỹ thuật

Hàm lượng thịt ~ 1.0%	Tỷ trọng 0.820 – 0.920 g/cm ³
Bảo quản ở nhiệt độ Thấp nhất 5°C, cao nhất 45°C	Thời hạn sử dụng 18 tháng

Ứng dụng

Các phụ gia thay thế mỏng hơn trong tỷ lệ pha trộn của sản phẩm mà trong đó nó được sử dụng.

Chất nền / Tiền xử lý/ Làm sạch

Tham khảo các bảng dữ liệu của sản phẩm mà trong đó AIRFLASH A 2140 được sử dụng.

The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these statements do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only; they may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the products (product specification). The latest version supersedes all previous versions.





You can obtain the latest version from our website at www.mmpaint.com or directly from your sales partner. It is the responsibility of the recipient of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 09/2016



Thông tin kỹ thuật

AIRFLASH A 2140

	R-M standard VOC clearcoat H 2550 AIRFLASH A 2140 Trộn kỹ và lọc trước khi ứng dụng	300% trên vol. 100% trên vol. 100% trên vol.
	AIRFLASH A 2140 sẽ làm giảm thời gian sống.	
	Tham khảo các bảng dữ liệu của sản phẩm mà trong đó AIRFLASH A 2140 được sử dụng.	
	Lớp phun: 1 ½ Độ dày: Khoảng 50 micrômét	Không cần thời gian nghỉ trung gian
	RAPIDCLEAR C 2570 Không bụi sau Bóng sau EVERCLEAR C 2550 Không bụi sau Bóng sau GLOSSCLEAR C 2560 Không bụi sau Bóng sau *không khí tuần hoàn trong phòng phun **chờ ở nhiệt độ phòng sau khi làm khô bề mặt trong lò	20°C 20 – 30 phút* 2 – 3 giờ 25 – 35 phút* 3 – 4 giờ 35 – 45 phút* 4 giờ 40°C 10 – 15 phút 1 giờ** 15 – 20 phút 1.5 giờ** 20 – 25 phút 2 giờ** 60°C < 10 phút 1 giờ** 10 – 15 phút 1.5 giờ** 15 – 20 phút 2 giờ**

Hoàn thiện

Các hoạt động hoàn thiện có thể được thực hiện sau thời gian chỉ định.

Chỉ dẫn an toàn

Sản phẩm phù hợp với lĩnh vực chuyên nghiệp.

Nó không thể loại trừ bởi vì sản phẩm có chứa các hạt

<0,1micrômét.

Khi sử dụng sản phẩm vui lòng tuân thủ các quy định về an toàn và

các thiết bị bảo hộ cá nhân.