

Thông tin kỹ thuật

AM 850 PRIMEFILL

Danh mục sản phẩm: **C 2.3**

Lót liền đầy

Lĩnh vực sử dụng

Lót liền đầy với đặc tính chống ăn mòn được sử dụng trực tiếp trên nền kim loại (thép, nhôm, thép mạ kẽm theo tiêu chuẩn chất lượng của ngành công nghiệp ô tô).

Thông tin thêm

Sản phẩm có thể được sử dụng như sơn lót áp dụng trong 1-2 lớp theo sau là một lớp phủ liền đầy hoặc làm lót liền đầy trực thuộc một lớp sơn màu.

Đặc điểm kỹ thuật

Hàm lượng thịt 14 % ± 2	Tỷ trọng 0.700 – 0.800 g/cm ³
Bảo quản ở nhiệt độ Thấp nhất 5°C, cao nhất 45°C	Thời hạn sử dụng 36 tháng

Ứng dụng

Lắc kỹ trong 2 phút trước khi dùng.

Chất nền/ Tiền xử lý/ Làm sạch

Làm sạch với PK700 hoặc PK900.

Mài (thép với P80, nhôm với P150-P180, thép mạ kẽm và sơn với P240).

Làm sạch với PK1000.




The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only; they may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the products (product specification). The latest version supersedes all previous versions. You can obtain the latest version from our website at www.rmpaint.com or directly from your sales partner. It is the responsibility of the recipient of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



Thông tin kỹ thuật

AM 850 PRIMEFILL

		Sơn lót	Lót liền đầy
	Số lớp: Độ dày:	1 – 2 15 – 20 micrômét	3 – 4 30 – 40 micrômét
	Sấy khô ở 20°C: Sấy khô ở 60°C:	10 phút. /	1.5 – 2 giờ 30 phút.
	(sóng ngắn) (sóng trung)	/ /	5 phút với 50% 7 phút.

Hoàn thiện

Khi sản phẩm được sử dụng như một lớp sơn lót, áp dụng liền đầy 2K hoặc sơn màu R-M ướt trên ướt.

Cần chà nhám trung gian khi thời gian chờ vượt quá 10 giờ ở 20°C.

Khi sản phẩm được sử dụng như một lớp sơn lót liền đầy, mài với phớt mềm P600 hoặc làm ướt với P800.

Chỉ dẫn an toàn

2004/42/IIIB(e)(840)695: Các giá trị giới hạn câu EU về sản phẩm này (sản phẩm loại IIB.e) ở dạng sẵn sàng để sử dụng tối đa là 840 gram của VOC trên mỗi lít. Các nội dung của sản phẩm này là 695g/l.

Nó không thể loại trừ bởi vì sản phẩm có chứa các hạt <0,1 micrômét.

Sản phẩm phù hợp với lĩnh vực chuyên nghiệp.

Khi sử dụng sản phẩm vui lòng tuân thủ các quy định về an toàn và các thiết bị bảo hộ cá nhân.