

## PREP'ART

### Nhựa, panel mới

#### A 1.5

#### Mô tả quá trình

PREP'ART là một hệ thống 6 quy trình cho việc hoàn thiện tất cả các chất nền thường gặp trong hoạt động phủ tự động. Các quá trình này được phát triển để cho phép người hoàn thiện chuyên nghiệp duy trì các tiêu chuẩn hoàn thiện tự động chất lượng cao với hiệu quả vượt trội

#### Chất nền

- Những bộ phận nhựa tự động được thêm vào
- Tất cả chất nền nhựa phổ biến
- Không biến đổi polypropylene (PP) và polyethylene (PE) không thể sơn.

**Chú ý:** những phần tự động được thêm vào thường được đánh dấu PP hoặc PE mặc dù trên thực tế chúng được biến đổi và vì thế chất nền được sơn

#### Sản phẩm cần thiết

- PK 700 / PK 1000
- EXTRASEALER WHITE / BLACK
- FLEXPRO
- Sơn màu R-M




#### Chỉ dẫn an toàn

Nó không thể loại trừ bởi vì sản phẩm có chứa các hạt <0,1micrômét.

Sản phẩm phù hợp với lĩnh vực chuyên nghiệp.

Khi sử dụng sản phẩm vui lòng tuân thủ các quy định về an toàn và các thiết bị bảo hộ cá nhân.

#### Tiền xử lý

	Tẩy nhòn với PK 700
	Tẩy nhòn với PK 1000 sử dụng phốt mài
	Tẩy nhòn với PK 1000

The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only; they may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the products (product specification). The latest version supersedes all previous versions. You can obtain the latest version from our website at [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) or directly from your sales partner. It is the responsibility of the recipient of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.




R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014

## PREP'ART

Nhựa, panel mới

A 1.5

### Chất bít kín

	<b>EXTRASEALER WHITE / BLACK</b> <b>D 70 / D 80</b> <b>FLEXPRO</b>	300% trên vol. 100% trên vol. 100% trên vol.
	Lớp phun: Độ dày:	1 20 – 35 micrômét
	Thời gian nghỉ ở 20°C	15 phút.

### Topcoat

	<b>DIAMONT, ONYX HD, UNO HD, UNO HD CP</b> Áp dụng phù hợp với các tài liệu kỹ thuật Xem thông tin làm thế nào để sơn màu nhựa với FLEX A 1.6.2 – A 1.6.4
--	---