

# Thông tin kỹ thuật

## Sơn trên phần nhựa

### DIAMONT và dầu bóng

#### A 1.6.2

#### Mô tả quá trình

Sử lý sơ bộ bề mặt được sơn theo hướng dẫn của PREP'ART A 1.5 – A 1.6.

**Chú ý:** không bao giờ dùng FLEX trong sơn màu DIAMONT.

Lưu ý các hướng dẫn được đưa ra trong các dữ liệu kỹ thuật của sản phẩm được sử dụng.

#### Chất nền

- 1) và 2) cho độ bóng cao, độ bóng giảm và kết cấu hoàn thiện áp dụng cho nhựa cứng
- 3) hoàn thiện độ bóng cao cho bọt PU





#### Sản phẩm cần thiết

- CRYSTALTOP HD
- STARTOP HS
- DIAMONTOP MS
- CHRONOTOP
- SPECIAL MAT 09 / MT 900
- FLEX

#### 1. Nhựa cứng

Không thêm FLEX cho dầu bóng khi áp dụng dầu bóng trên cơ sở hệ thống với DIAMONT cho nhựa cứng.

#### 2. Mờ và hoàn thiện kết cấu cho nhựa cứng.

	Mờ và/ hoặc kết cấu	Giảm độ bóng và / hoặc kết cấu
	<b>CRYSTALTOP HD</b> 50% trên vol. <b>SPECIAL MAT 09 / MT 900</b> 50% trên vol.* <b>H 9000</b> 25% trên vol. <b>SC 850</b> 25% trên vol.	70% trên vol. 30% trên vol.* 25% trên vol. 25% trên vol.
	<b>STARTOP HS</b> 50% trên vol. <b>SPECIAL MAT 09 / MT 900</b> 50% trên vol.* <b>H 9000</b> 25% trên vol. <b>BC 020</b> 25% trên vol.	70% trên vol. 30% trên vol.* 25% trên vol. 25% trên vol.
	<b>DIAMONTOP MS</b> 50% trên vol. <b>SPECIAL MAT 09 / MT 900</b> 50% trên vol. * <b>H 9000</b> 20% trên vol.	70% trên vol. 30% trên vol.* 20% trên vol.
	<b>CHRONOTOP</b> 50% trên vol. <b>SPECIAL MAT 09 / MT 900</b> 50% trên vol.* <b>H 9000</b> 25% trên vol. <b>BC 020</b> 25 – 50% trên vol.	70% trên vol. 30% trên vol.* 25% trên vol. 25 – 50% trên vol.

\* hoặc theo quy định trong công thức pha trộn

The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only; they may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the products (product specification). The latest version supersedes all previous versions. You can obtain the latest version from our website at [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) or directly from your sales partner. It is the responsibility of the recipient of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.Ldu Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014

Perfection made simple







# Thông tin kỹ thuật

## Sơn trên phần nhựa

### DIAMONT và dầu bóng

#### A 1.6.2

#### 3. Bột PU

	<b>CRYSTALTOP HD</b> FLEX H 9000 SC 850	100% trên vol. 20% trên vol. 30% trên vol. 25% trên vol.
	<b>STARTOP HS</b> FLEX H 9000 BC 020	100% trên vol. 20% trên vol. 30% trên vol. 25% trên vol.
	<b>DIAMONTOP MS</b> FLEX H 9000	100% trên vol. 20% trên vol. 25% trên vol.
	<b>CHRONOTOP</b> FLEX H 9000 BC 020	100% trên vol. 20% trên vol. 30% trên vol. 25 – 50% trên vol.

#### Chỉ dẫn an toàn

Nó không thể loại trừ bởi vì sản phẩm có chứa các hạt <0,1micrômét.

Sản phẩm phù hợp với lĩnh vực chuyên nghiệp.

Khi sử dụng sản phẩm vui lòng tuân thủ các quy định về an toàn và các thiết bị bảo hộ cá nhân.