

Thông tin kỹ thuật

Sơn trên phần nhựa

ONYX HD và dầu bóng

A 1.6.4

Mô tả quá trình

Xử lý sơ bộ bề mặt được sơn theo theo các hướng dẫn của PREP'ART A 1.5 – A 1.6.

Chú ý: không bao giờ dùng FLEX trong sơn màu ONYX HD.

Lưu ý các hướng dẫn được đưa ra trong các dữ liệu kỹ thuật của sản phẩm được sử dụng.

Chất nền

- 1) và 2) cho độ bóng cao, độ bóng giảm và kết cấu hoàn thiện áp dụng cho nhựa cứng
- 3) hoàn thiện độ bóng cao cho bột PU



Sản phẩm cần thiết

- STARLUX CP
- SUPREMELUX CP
- CHRONOLUX CP
- CRYSTALCLEAR CP
- DIAMONTCLEAR CP
- DIAMONTOP CP
- FLEX

1. Nhựa cứng

Không thêm FLEX cho dầu bóng khi ứng dụng hệ thống dầu bóng trên cơ sở ONYX HD cho nhựa cứng.

2. độ bóng giảm và / hoặc hoàn thiện kết cấu cho nhựa cứng

		Mờ và / hoặc kết cấu	Độ bóng giảm và / hoặc kết cấu
	STARLUX CP SPECIAL MAT 09 / MT 900 H 420 SC 820	150% trên vol. 150% trên vol.* 100% trên vol. 100% trên vol.	200% trên vol. 100% trên vol.* 100% trên vol. 100% trên vol.
	CHRONOLUX CP SPECIAL MAT 09 / MT 900 H 420 SC 820	150% trên vol. 150% trên vol.* 100% trên vol. 100% trên vol.	200% trên vol. 100% trên vol.* 100% trên vol. 100% trên vol.

The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only; they may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the products (product specification). The latest version supersedes all previous versions. You can obtain the latest version from our website at www.mmpaint.com or directly from your sales partner. It is the responsibility of the recipient of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014






Thông tin kỹ thuật

Sơn trên phần nhựa

ONYX HD và dầu bóng

A 1.6.4

2. Độ bóng giảm và / hoặc hoàn thiện kết cấu cho nhựa cứng

		Mờ và / hoặc kết cấu	Độ bóng giảm và / hoặc kết cấu
	CRYSTALCLEAR CP SPECIAL MAT 09 / MT 900 H 420 SC 820	150% trên vol. 150% trên vol.* 100% trên vol. 100% trên vol.	200% trên vol. 100% trên vol.* 100% trên vol. 100% trên vol.
	DIAMONTCLEAR CP SPECIAL MAT 09 / MT 900 H 420 SC 820	150% trên vol. 150% trên vol.* 100% trên vol. 100% trên vol.	200% trên vol. 100% trên vol.* 100% trên vol. 100% trên vol.
	DIAMONTOP CP SPECIAL MAT 09 / MT 900 H 420 SC 820	200% trên vol. 150% trên vol.* 100% trên vol. 50% trên vol.	270% trên vol. 100% trên vol.* 100% trên vol. 30% trên vol.

* hoặc theo quy định trong công thức pha trộn







Thông tin kỹ thuật

Sơn trên phần nhựa

ONYX HD và dầu bóng

A 1.6.4

3. Bột PU

	STARLUX CP FLEX H 420 SC 820	300% trên vol. 60% trên vol. 120% trên vol. 100% trên vol.
	SUPREMELUX CP FLEX H 420 SC 850	300% trên vol. 60% trên vol. 120% trên vol. 100% trên vol.
	CHRONOLUX CP FLEX H 420 SC 820	300% trên vol. 60% trên vol. 120% trên vol. 100% trên vol.
	CRYSTALCLEAR CP FLEX H 420 SC 850	300% trên vol. 60% trên vol. 120% trên vol. 100% trên vol.
	DIAMONTCLEARCP FLEX H 420 SC 820	300% trên vol. 60% trên vol. 120% trên vol. 100% trên vol.
	DIAMONTOP CP FLEX H 420	400% trên vol. 60% trên vol. 120% trên vol.

Chỉ dẫn an toàn

Nó không thể loại trừ bởi vì sản phẩm có chứa các hạt <0,1micrômét.

Sản phẩm phù hợp với lĩnh vực chuyên nghiệp.

Khi sử dụng sản phẩm vui lòng tuân thủ các quy định về an toàn và các thiết bị bảo hộ cá nhân.