

Thông tin kỹ thuật

BRIL 852

Danh mục sản phẩm: **C5**

Hợp chất đánh bóng tốt

Lĩnh vực sử dụng

Thích hợp cho đánh bóng hoàn thiện ô tô.

Thông tin thêm

Hợp chất đánh bóng không chứa silicon.

Đặc điểm kỹ thuật

Hàm lượng thịt 21 % ± 2	Tỷ trọng 1.250 – 1.350 g/cm ³
Bảo quản ở nhiệt độ Thấp nhất 5°C, cao nhất 45°C	Thời hạn sử dụng 24 tháng

Ứng dụng

Sản phẩm đã sẵn sàng để sử dụng.

Chất nền / Tiền xử lý / Làm sạch

Vùng mài được đánh bóng với P1200 – P2000 – P3000.

Lau vùng mài khô bằng vải sạch.



The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only; they may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the products (product specification). The latest version supersedes all previous versions. You can obtain the latest version from our website at www.rmpaint.com or directly from your sales partner. It is the responsibility of the recipient of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



Thông tin kỹ thuật

BRIL 852

 	<p>Áp dụng sản phẩm cho khu vực được đánh bóng và dùng vải sạch</p> <p>Hoặc</p> <p>Dùng máy đánh bóng kết hợp với một miếng vải lông cừu hoặc phớt mút.</p> <p>Khi sử dụng máy đánh bóng, trải BRIL 852 bằng một miếng vải lông cừu hoặc phớt mút và áp dụng các lớp chất đánh bóng ở tốc độ thấp (500 rpm).</p> <p>Trong khi đánh bóng tăng tốc độ lên 2000 rpm max., và đánh bóng cho tới khi tất cả các khuyết điểm được loại bỏ.</p> <p>Lau sản phẩm dư thừa bằng vải sạch và khô.</p>
--	--

Hoàn thiện

Để bước đánh bóng tiếp theo được tốt hơn, bạn có thể sử dụng bất kỳ tiêu chuẩn đánh bóng tốt nào. Áp dụng bất kỳ tiêu chuẩn đánh bóng kỹ không silicon cho các khu vực đánh bóng được bít kín.

Chỉ dẫn an toàn

Nó không thể loại trừ bởi vì sản phẩm có chứa các hạt <0,1micrômét.

Sản phẩm phù hợp với lĩnh vực chuyên nghiệp.

Khi sử dụng sản phẩm vui lòng tuân thủ các quy định về an toàn và các thiết bị bảo hộ cá nhân.