

Thông tin kỹ thuật

Ứng dụng bánh lăn của vật liệu sơn lót B 1.2

Mô tả quá trình

Áp dụng các nguyên vật liệu sơn màu bằng con lăn là một phương pháp hiệu quả của việc chuẩn bị bề mặt để sửa chữa nhỏ, đặc biệt là khi sửa chữa hư hỏng nhỏ về sơn.

Vết trầy xước, đá sỏi mẻ, và vết lõm nhỏ ở thân.

Chất nền

- Liên dầy R-M
- Hoàn thiện tự động OEM, sửa hoàn toàn và dung môi ổn định
- Bề mặt sơn điện

Sản phẩm yêu cầu

- PK 700 / PK 900 / PK 2000
- PERFECTFILLER GREY / WHITE / BLACK
- PROFILLER GREY / WHITE / BLACK
- RETARDER




Chỉ dẫn an toàn

Nó không thể loại trừ bởi vì sản phẩm có chứa các hạt <0,1micrômét.

Sản phẩm phù hợp với lĩnh vực chuyên nghiệp.

Khi sử dụng sản phẩm vui lòng tuân thủ các quy định về an toàn và các thiết bị bảo hộ cá nhân.

Tiền xử lý

	Tẩy nhòn với PK 700 hoặc PK 1000
	Mài với P240 / P400
	Tẩy nhòn với PK 700 hoặc PK 1000








The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only; they may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the products (product specification). The latest version supersedes all previous versions. You can obtain the latest version from our website at www.rmpaint.com or directly from your sales partner. It is the responsibility of the recipient of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I.du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014


Thông tin kỹ thuật

Ứng dụng bánh lăn của vật liệu sơn lót B 1.2

Filler

	PERFECTFILLERWHITE	100% trên vol.	100 g
	D 70 / D 80	25% trên vol.	14 g
	RETARDER	2% trên vol.	1 g
	PERFECTFILLERGREY	100% trên vol.	100 g
	D 70 / D 80	25% trên vol.	15 g
	RETARDER	2% trên vol.	1 g
	PERFECTFILLERBLACK	100% trên vol.	100 g
	D 70 / D 80	25% trên vol.	16 g
	RETARDER	2% trên vol.	1 g
	PROFILLER WHITE	100% trên vol.	100 g
	D 70 / D 80	25% trên vol.	14 g
	RETARDER	2% trên vol.	1 g
	PROFILLER GREY	100% trên vol.	100 g
	D 70 / D 80	25% trên vol.	14 g
	RETARDER	2% trên vol.	1 g
	PROFILLER BLACK	100% trên vol.	100 g
	D 70 / D 80	25% trên vol.	15 g
	RETARDER	2% trên vol.	1 g
	Kích thước và chất lượng của các con lăn được sử dụng ảnh hưởng lớn đến thời gian cần để sơn lót lên khu vực chính, và trên các khu vực xuất hiện của sơn lót. Bạn có thể dùng con lăn được làm từ bọt siêu mịn có cạnh tròn. - Mã hàng: XM 658 932 0000 (con lăn, khay và giá đỡ) - Mã hàng: XM 658 933 0000 (8 con lăn)		
	Số lớp: Áp dụng 2 hoặc 3 Làm việc từ cạnh đến trung tâm. Nghỉ cho tới khi mờ giữa các lớp. Chú ý: kết cấu sản phẩm bôi các bọt lăn không thể loại trừ bằng cách lăn thêm một lần nữa		
	Theo tài liệu kỹ thuật của các sản phẩm cơ sở		
	Theo tài liệu kỹ thuật của các sản phẩm cơ sở		
	Mài khô với P400, sử dụng hướng dẫn, tẩy nhờn với PK 2000.		

Sơn màu

	DIAMONT, ONYX HD, UNO HD, UNO HD CP Áp dụng phù hợp với các tài liệu kỹ thuật
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------