

Thông tin kỹ thuật

CRYSTALCLEAR CP

Danh mục sản phẩm: **C 4**

Dầu bóng cao cấp VOC

Lĩnh vực sử dụng

Đối với các ứng dụng khác nhau, từ sửa chữa panel riêng lẻ đến sơn lại tổng thể. Có thể sử dụng trên bề mặt nhựa (see A 1.6.2 / A 1.6.4)

Thông tin thêm

Có thể sử dụng trên bề mặt nhựa (see A 1.6.2 / A 1.6.4). Sử dụng với SPEEDFLASH / SPEEDFLASH S có thể gia tốc khô hoặc để giảm nhiệt độ sấy (xem bảng dữ liệu kỹ thuật SPEEDFLASH và SPEEDFLASH S).
Sử dụng với kết cấu hoặc thêm vào chất phụ gia (xem bảng dữ liệu kỹ thuật MT 900 và SPECIAL MAT 09).

Đặc điểm kỹ thuật

Hàm lượng thịt 61 % ± 2	Tỷ trọng 1.000 – 1.100 g/cm ³
Bảo quản ở nhiệt độ Thấp nhất 5°C, cao nhất 45°C	Thời hạn sử dụng 36 tháng

Ứng dụng

Chú ý: sử dụng **SC 880** chậm và mỏng hơn ở nhiệt độ cao hoặc khi tốc độ không khí cao..
Sử dụng trên bề mặt thẳng đứng với 1 nửa và 1 lớp phun đầy đủ (độ dày khoảng 50 micrômét) có thể không cần trung gian sấy khô. Không cần thời gian nghỉ trước khi cho vào lò sấy khô.
Đối với phòng sơn sấy combi, phải tăng nhiệt độ lên cho tới khi đạt tới nhiệt độ bằng.

Chất nền / Tiền xử lý / Làm sạch

CRYSTALCLEAR CP được thiết kế để sử dụng trên ONYX HD.








The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only; they may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the products (product specification). The latest version supersedes all previous versions. You can obtain the latest version from our website at www.mpaint.com or directly from your sales partner. It is the responsibility of the recipient of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



Thông tin kỹ thuật

CRYSTALCLEAR CP

	Dầu bóng bán dẫn CP H 420 SC 850 Trộn và lọc trước khi ứng dụng.	300% trên vol. 100% trên vol. 100% trên vol.	100 g 37 g 29 g
	Độ nhớt ở 20°C: ISO 4 cốc: DIN 4 cốc:	48 đến 58 giây 18 đến 23 giây	
	Thời gian sống: 2 giờ 20°C		
	Súng áp lực HVLP Súng áp lực phù hợp	1.3 – 1.5 mm 1.3 – 1.4 mm	0.7 tại vòi phun 2.0 – 2.5
	Lớp phun: Độ dày:	½ + 1 40 – 50 micrômét	2 40 – 60 micrômét
	Nghỉ cho tới khi mờ giữa các lần phun	không	3 – 5 phút.
	Sấy khô ở 60°C		30 phút.
	(song ngắn)		8 phút.

Hoàn thiện

Hoàn thiện hoạt động sau thời gian khô quy định và làm mát.

Sau thời gian sấy được chỉ định, các sản phẩm có thể được phủ thêm một lớp sơn với chính nó mà không cần chà nhám trung gian trong vòng 1 ngày.

Chỉ dẫn an toàn

2004/42/IIIB(d)(420)419: Các giá trị giới hạn của EU về sản phẩm này (sản phẩm loại IIB.d) ở dạng sẵn sàng để sử dụng tối đa là 420 gram của VOC trên mỗi lít. Các nội dung VOC của sản phẩm này là 419g/l.

Nó không thể loại trừ bởi vì sản phẩm có chứa các hạt <0,1 micrômét.

Sản phẩm phù hợp với lĩnh vực chuyên nghiệp.

Khi sử dụng sản phẩm vui lòng tuân thủ các quy định về an toàn và các thiết bị bảo hộ cá nhân.