

Thông tin kỹ thuật

DIAMONTOP MS

Danh mục sản phẩm: **C 4**

Dầu bóng MS 2K

Lĩnh vực sử dụng

Dầu bóng đa mục đích dùng cho các ứng dụng khác nhau, từ sửa chữa panel riêng lẻ đến phun lại tổng thể.

Thông tin thêm

Danh mục sản phẩm

Hàm lượng thịt 33 % ± 2	Tỷ trọng 0.890 – 0.990 g/cm ³
Bảo quản ở nhiệt độ Thấp nhất 5°C, cao nhất 45°C	Thời hạn sử dụng 36 tháng

Ứng dụng

Khuấy đều trước khi dùng.

Chú ý: 5 đến 10% của BC 020 hoặc BC 030 mỏng hơn có thể được bổ sung khi làm việc ở nhiệt độ cao, ở mức độ lưu thông không khí cao hoặc trên các bề mặt lớn.

Chất nền / Tiền xử lý/ Làm sạch

DIAMONTOP MS được thiết kế cho sơn màu DIAMONT và ONYX HD.







The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only; they may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the products (product specification). The latest version supersedes all previous versions. You can obtain the latest version from our website at www.rmpaint.com or directly from your sales partner. It is the responsibility of the recipient of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



Thông tin kỹ thuật

DIAMONTOP MS

	DIAMONTOP MS H 9000	100% trên vol. 20% trên vol.	100 g 21 g
	Độ nhớt ở 20°C: ISO 4 cốc: DIN 4 cốc:	27 đến 32 giây 15 đến 17 giây	
	Thời gian sống: 4 giờ với 20°C		
	Súng áp lực HVLP Súng áp lực phù hợp	1.3 – 1.5 mm 1.3 – 1.4 mm	0.7 tại vòi phun 2.0 – 2.5
	Số lớp phun: Độ dày: Quan trọng: sấy ngay sau khi phun sơn (không cần nghỉ).	1 lớp mỏng + 1 lớp ướt 50 – 60 micrômét	
	Sấy khô ở 20°C: Sấy khô ở 60°C:	Không bụi sau 1 giờ. Sẵn sàng để lắp ráp lại sau 5 giờ Sửa chữa lại hoàn toàn sau 24 giờ 30 phút.	
	(sóng ngắn)	8 phút.	

Hoàn thiện

Hoàn thiện hoạt động sau thời gian khô quy định và làm mát.

Chỉ dẫn an toàn

Nó không thể loại trừ bởi vì sản phẩm có chứa các hạt <0,1 micrômét.

Sản phẩm phù hợp với lĩnh vực chuyên nghiệp.

Khi sử dụng sản phẩm vui lòng tuân thủ các quy định về an toàn và các thiết bị bảo hộ cá nhân.