

Thông tin kỹ thuật

EUROXY CP

Danh mục sản phẩm: **C 2.3**

Sơn lót liền đầy epoxy không độc hại

Lĩnh vực sử dụng

Sơn lót hai thành phần epoxy phù hợp với đặc tính chống ăn mòn do đó được dùng trực tiếp trên nền kim loại (thép, nhôm, thép mạ kẽm theo tiêu chuẩn chất lượng của ngành công nghiệp ô tô).

Thông tin thêm

EUROXY CP có thể được sử dụng như lớp lót ứng dụng theo sau bởi một lớp liền đầy hoặc là một lớp sơn lót liền đầy trực tiếp dưới một lớp sơn phủ. EUROXY CP có thể sử dụng ướt trên ướt.

Đặc điểm kỹ thuật

Hàm lượng thịt 78 % ± 2	Tỷ trọng 1.520 – 1.620 g/cm ³
Bảo quản ở nhiệt độ Thấp nhất 5°C, cao nhất 45°C	Thời hạn sử dụng 36 tháng

Ứng dụng

Khuấy đều trước khi dùng.

Điều kiện lý tưởng ứng dụng cho sản phẩm Epoxy hai thành phần: 20°C và độ ẩm không khí tương đối dưới 80. Không thể ứng dụng dưới 15°C.

Nghỉ giữa các lớp phun cho đến khi mờ, không nghỉ cho đến khi khô.

Chất nền / Tiền xử lý / Làm sạch

Làm sạch với PK700 hoặc PK900.

Mài (thép với P80, nhôm với P150-P180, thép mạ kẽm và sơn cũ với P240).

Làm sạch với PK1000.

The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only; they may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the products (product specification). The latest version supersedes all previous versions. You can obtain the latest version from our website at www.rmpaint.com or directly from your sales partner. It is the responsibility of the recipient of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.







R-M Automotive Refinish Paints, Z.Ldu Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 10/2015





Thông tin kỹ thuật

EUROXY CP

Sơn lót liên đây epoxy không độc hại

	EUROXY CP EUROXY CP Reactive FR 500 / R 2200 / R 2300	100% trên vol. 25% trên vol. 25% trên vol.	100 g 16 g 15 g
	Độ nhớt ở 20°C: ISO 4 cốc: DIN 4 cốc:	40 đến 50 giây 18 đến 20 giây	
	Thời gian sống: 8 giờ trong hộp kín		
	Súng áp lực HVLP Súng áp lực phù hợp	1,7 – 1,9 mm 1,6 – 1,8 mm	0.7 tại vòi phun 2.0
	Số lớp phun: Độ dày:	lót liên đây (sanding) 2 40 – 50 micrômét	
	Sấy khô ở 20°C: Sấy khô ở 60°C:	8 giờ 30 phút.	
	(sóng ngắn) (sóng trung)	11 phút. 10 – 15 phút.	







Hoàn thiện

	Sấy khô với P400
	Làm ướt với P800

Thông tin kỹ thuật

EUROXY CP

Sơn lót liền đầy epoxy không độc hại

	EUROXY CP EUROXY CP Reactive FR 500 / R 2200 / R 2300	100% trên vol. 25% trên vol. 25% trên vol.	100 g 16 g 15 g
	Độ nhớt ở 20°C: ISO 4 cốc: DIN 4 cốc:	40 đến 50 giây 18 đến 20 giây	
	Potlife: 8 giờ trong hộp kín		
	Súng áp lực HVLP Súng áp lực phù hợp	1,3 – 1,9 mm 1,3 – 1,8 mm	0.7 tại vòi phun 2.0
	Số lớp phun: Độ dày:	Sơn lót 1 lớp 15 – 20 micrômét	
	Sấy khô ở 20°C:	15 phút.	
	(sóng ngắn) (sóng trung)	11 phút. 10 – 15 phút.	







Hoàn thiện

Sơn lót: cần thiết ứng dụng ướt trên ướt với R-M 2K lót liền đầy chà nhám trung gian khi thời gian nghỉ vượt quá 10 giờ ở 20°C.

Thông tin kỹ thuật

EUROXY CP

Lót liền đầy ướn trên ướn epoxy không chứa crôm

	EUROXY CP EUROXY CP Reactive FR 500 / R 2200 / R 2300	100% trên vol. 25% trên vol. 25% trên vol.	100 g 16 g 15 g
	Độ nhớt ở 20°C: ISO 4 cốc: DIN 4 cốc:	40 đến 50 giây 18 đến 20 giây	
	Thời gian sống: 8 giờ trong hộp kín		
	Súng áp lực HVLP Súng áp lực phù hợp	1,3 – 1,9 mm 1,3 – 1,8 mm	0.7 tại vòi phun 2.0
	Số lớp phun: Độ dày:	Lót liền đầy ướn trên ướn 1 – 2 30 – 40 micrômét	
	Sấy khô ở 20°C: Sấy khô ở 60°C:	20 phút. /	
	(sóng ngắn) (sóng trung)	/ /	

Hoàn thiện

Lót liền đầy ướn trên ướn: ướn trên ướn ứng dụng sơn màu R-M. Cần thiết chà nhám trung gian khi thời gian nghỉ vượt quá 10 giờ ở 20°C.

Chỉ dẫn an toàn

2004/42/II(B)(Cl)(540)459: Các giá trị giới hạn câu EU về sản phẩm này (sản phẩm loại IIB.Cl) ở dạng sẵn sàng để sử dụng tối đa là 540 gram của VOC trên mỗi lít. Các nội dung của sản phẩm này là 459g/l.

Nó không thể loại trừ bởi vì sản phẩm có chứa các hạt <0,1 micrômét.

Sản phẩm phù hợp với lĩnh vực chuyên nghiệp.

Khi sử dụng sản phẩm vui lòng tuân thủ các quy định về an toàn và các thiết bị bảo hộ cá nhân.