

# Thông tin kỹ thuật

## EXTRASEALER WHITE

Danh mục sản phẩm: **C 2.3**

Chất cách nhiệt 2K

### Lĩnh vực sử dụng

Chất cách nhiệt hai thành phần có thể được sơn ướt trên ướt với bất kỳ sơn màu R-M nào. Đặc biệt thích hợp trên các tấm mới.

### Thông tin thêm

EXTRASEALER WHITE có thể trộn với 5% UNO HD trộn nền tảng hoặc 5% ONYX HD trộn nền tảng.

### Đặc điểm kỹ thuật

Hàm lượng thịt 73 % ± 2	Tỷ trọng 1.410 – 1.510 g/cm <sup>3</sup>
Bảo quản ở nhiệt độ Thấp nhất 5°C, cao nhất 45°C	Thời hạn sử dụng 24 tháng

### Ứng dụng

Khuấy đều trước khi dùng.

### Chất nền / Tiền xử lý / Làm sạch

Tất cả chất nền đều phải mới.

Clean with PK 700 or PK 900.

Mài (thép với P80, nhôm với P150-P180, thép mạ kẽm và sơn cũ dung môi kháng với P320).

Làm sạch với PK1000.

Không cần phải mài với những bộ phận mới.

Sơn lót lớp lớn trên trần kim loại với EUROFILL trước khi liên đây.






The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only; they may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the products (product specification). The latest version supersedes all previous versions. You can obtain the latest version from our website at [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) or directly from your sales partner. It is the responsibility of the recipient of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 10/2015



# Thông tin kỹ thuật

## EXTRASEALER WHITE

	<b>Chất cách nhiệt trắng</b> <b>D 70 / D 80</b> <b>FR 500 / R 2200 / R 2300</b>	300% trên vol. 100% trên vol. 100% trên vol.	100 g 23 g 21 g
	<b>Độ nhớt ở 20°C:</b> ISO 4 cốc: DIN 4 cốc:	35 đến 45 giây 17 đến 19 giây	
	<b>Thời gian sống: 2 giờ ở 20°C</b>		
	<b>Súng áp lực HVLP</b> <b>Súng áp lực phù hợp</b>	1.3 – 1.5 mm 1.3 – 1.4 mm	0.7 tại vòi phun 2.0 – 2.5
	Số lớp phun: Độ dày:	1 20 – 35 micrômét	
	Thời gian nghỉ ở 20°C	15 phút.	

### Hoàn thiện

Ứng dụng sơn màu R-M ướt trên ướt.

Phản tráng với EXTRASEALER WHITE có thể được tráng mà không cần chà nhám trung gian đến 5 ngày.

### Chỉ dẫn an toàn

**2004/42/IIIB(cI)(540)539:** Các giá trị giới hạn cầu EU về sản phẩm này (sản phẩm loại IB.cI) ở dạng sẵn sàng để sử dụng tối đa là 540 gram của VOC trên mỗi lít. Các nội dung của sản phẩm này là 539g/l.

Nó không thể loại trừ bởi vì sản phẩm có chứa các hạt <0,1 micrômét.

Sản phẩm phù hợp với lĩnh vực chuyên nghiệp.

Khi sử dụng sản phẩm vui lòng tuân thủ các quy định về an toàn và các thiết bị bảo hộ cá nhân.