

Thông tin kỹ thuật

ONYX HD

Danh mục sản phẩm: **C 3.1**

Sơn gốc nước

Lĩnh vực sử dụng

Hệ thống trộn dùng sơn màu gốc nước được sử dụng trong hoàn thiện ô tô.

Thông tin thêm

Công thức trộn cho toàn bộ phạm vi (chất rắn, kim loại và ngọc trai) màu sắc cần thiết trong sơn sửa ô tô có sẵn.

Đặc điểm kỹ thuật

Hàm lượng thịt 15 % ± 2	Tỷ trọng 0.850 – 0.950 g/cm ³
Bảo quản ở nhiệt độ Thấp nhất 5°C, cao nhất 45°C	Thời hạn sử dụng 60 tháng (cơ sở nhuộm màu)

Ứng dụng

Trộn mới phải được khuấy bằng tay trước khi sử dụng và thêm thêm 15 phút trộn với máy. Khuấy tất cả các sản phẩm được lưu trữ trong máy trộn 2 lần 1 ngày mỗi lần 15 phút. Ở nhiệt độ cao hoặc khi hoàn thiện 1 bề mặt lớn, nó có thể thay thế HB002 bằng HB004 chậm, trong khi thay thế HYDROMIX điều chỉnh cơ sở bởi HYDROMIX chậm cùng lúc.

Chú ý: không chèn thêm bộ lọc vào súng phun khi áp dụng một kim loại hoặc ngọc trai hiệu quả với lớp sơn màu.

Khi dùng HB004 chậm trong công thức pha trộn, HYDROMIX chậm phải được sử dụng.

Sử dụng ONYX HD ACTIVATOR nếu có khuyến cáo của nhà sản xuất ô tô, xem thêm thông tin kỹ thuật.

Chất nền / Tiền xử lý/ làm sạch

Làm sạch với PK 2000.

Mài với P400 (mài liền đầy hoặc sửa chữa khô, sơn cũ dung môi ổn định).

Làm sạch với PK 2000.

Thay thế: áp dụng liền R-M ướt trên ướt hoặc chất cách nhiệt.

The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only; they may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the products (product specification). The latest version supersedes all previous versions. You can obtain the latest version from our website at www.rmpaint.com or directly from your sales partner. It is the responsibility of the recipient of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.







R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014

Perfection made simple



Thông tin kỹ thuật

ONYX HD

	ONYX HD mixing bases HYDROMIX	100% trên vol. 60% trên vol.	Dựa vào màu sắc 60 g
	Độ nhớt ở 20°C: ISO 4 cốc: DIN 4 cốc:	42 đến 68 giây 18 đến 25 giây	
	Thời gian sống: màu ONYX HD được pha trộn theo công thức: 6 tháng trong hộp nhựa kín. ONYX HD sẵn sàng để sử dụng: 1 tuần trong hộp nhựa kín.		
	Súng áp lực HVLP	1.4 – 1.5 mm	0.7 tại vòi phun
	Số lớp: Độ dày: Nghỉ cho đến khi mờ sau mỗi lần phun.	Màu thịt 2 – 3	màu nhũ hoặc màu bơ 1 hoặc 2 + 1 lớp để phù hợp với hiệu ứng 20 – 25 micrômét 12 – 15 micrômét
	Sấy khô ở 20°C: Sấy khô ở 60°C:	Khoảng 15 phút. Khả năng tăng tốc quá trình với dòng không khí bổ sung Khoảng 10 phút + mát mẻ	
	Sấy khô IR	lớp phun đầu tiên, nghỉ với nhiệt độ phòng cho tới khi mờ. Lớp phun thứ 2, ở 40 – 50°C (tối đa. 60°C) nhiệt độ bề mặt cho tới khi mờ bề mặt + làm mát. Điều hòa các lớp, nghỉ ở nhiệt độ phòng cho tới khi mờ.	

Hoàn thiện

Áp dụng dầu bóng R-M. Sơn màu ONYX HD có thể bao phủ một lớp giống như sản phẩm tương tự sau khi tuân thủ thời gian sấy.

Chỉ dẫn an toàn

2004/42/IIB(d)(420)419: Các giá trị giới hạn của EU về sản phẩm này (sản phẩm loại IIB.d) ở dạng sẵn sàng để sử dụng tối đa là 420 gram của VOC trên mỗi lít. Các nội dung của sản phẩm này là 419g/l.

Nó không thể loại trừ bởi vì sản phẩm có chứa các hạt <0,1 micrômét.

Sản phẩm phù hợp với lĩnh vực chuyên nghiệp.

Khi sử dụng sản phẩm vui lòng tuân thủ các quy định về an toàn và các thiết bị bảo hộ cá nhân.