

Thông tin kỹ thuật

ONYX HD

Danh mục sản phẩm: **C 3.1**

Jet black HB 203

Lĩnh vực sử dụng

Jet black ONYX HD là sơn màu gốc nước.

Thông tin thêm

Đặc điểm kỹ thuật

Hàm lượng thịt 41 % \pm 2	Tỷ trọng 0.930 – 1.030 g/cm ³
Bảo quản ở nhiệt độ Thấp nhất 5°C, cao nhất 45°C	Thời hạn sử dụng 60 tháng

Ứng dụng

Trộn mới phải được khuấy bằng tay trước khi sử dụng và thêm 15 phút trộn với máy. Khuấy tất cả các sản phẩm được lưu trữ trong máy trộn 2 lần mỗi ngày trong 15 phút.

Chất nền / Tiền xử lý/ làm sạch

Làm sạch với PK 2000.

Mài với P400 (mài liền đây hoặc sửa chữa khô, sơn cũ dung môi ổn định).

Làm sạch với PK 2000.

Thay thế: áp dụng liền R-M ướt trên ướt hoặc chất cách nhiệt.







The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only; they may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the products (product specification). The latest version supersedes all previous versions. You can obtain the latest version from our website at www.rmpaint.com or directly from your sales partner. It is the responsibility of the recipient of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.Ldu Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



Thông tin kỹ thuật

ONYX HD

	ONYX HD mixing bases	HB 002	71.5% trên vol.	71.5 g
		HB 203	28.5% trên vol.	28.5 g
	HYDROMIX		60.0% trên vol.	60.0 g
	Trộn HB 002 và HB 203 và đồng nhất hỗn hợp. Sau đó thêm HYDROMIX , khuấy sơn một lần nữa và lọc.			
	Độ nhớt ở 20°C: ISO 4 cốc: 52 đến 68 giây DIN 4 cốc: 20 đến 25 giây			
	Thời gian sống: HB 203 được pha trộn theo công thức: 6 tháng trong hộp nhựa kín. HB 203 sẵn sàng để sử dụng: 1 tuần trong hộp nhựa kín.			
	Súng áp lực HVLP	1.4 – 1.5 mm	0.7 tại vòi phun	
	Số lớp: Độ dày:	Màu thịt: 2 20 micrômét		
	Thời gian khô phụ thuộc vào điều kiện khí hậu và sử dụng thiết bị. Sấy khô ở 20°C: Khoảng 15 phút. Sấy khô ở 60°C: Khoảng 10 phút. + làm mát			
	Lớp đầu tiên: Lớp thứ 2:	nghỉ với nhiệt độ phòng cho tới khi mờ. ở 40 – 50°C (tối đa. 60°C) nhiệt độ bề mặt cho tới khi mờ bề mặt + làm mát.		

Hoàn thiện

Áp dụng đầu bóng R-M. HB 203 có thể bao phủ với sản phẩm tương ứng hoặc sơn màu ONYX HD với thời gian khô đã được chỉ định.

Chỉ dẫn an toàn

2004/42/IIIB(d)(420)419: Các giá trị giới hạn của EU về sản phẩm này (sản phẩm loại IIB.d) ở dạng sẵn sàng để sử dụng tối đa là 420 gram của VOC trên mỗi lít. Các nội dung của sản phẩm này là 419g/l.

Nó không thể loại trừ bởi vì sản phẩm có chứa các hạt <0,1 micrômét.

Sản phẩm phù hợp với lĩnh vực chuyên nghiệp.

Khi sử dụng sản phẩm vui lòng tuân thủ các quy định về an toàn và các thiết bị bảo hộ cá nhân.