

# Thông tin kỹ thuật

## ONYX HD

Danh mục sản phẩm: **C 3.1**

Chất nền bán dẫn đặc biệt

### Lĩnh vực sử dụng

Hoàn thiện màu đặc biệt hoặc màu sắc với hiệu ứng đặc biệt mà chỉ có thể được tái sản xuất bằng cách thêm các sắc tố màu ít được sử dụng để làm căn cứ trộn ONYX HD.

### Thông tin thêm

Những sắc tố ít được sử dụng không phải lúc nào cũng có sẵn như là một chất nền cho máy trộn. Những màu sắc chỉ có ở các màu sắc trộn sẵn từ các đối tác kinh doanh tương ứng.

### Đặc điểm kỹ thuật

Hàm lượng thịt 15 % ± 2	Tỷ trọng Dựa vào màu sắc
Bảo quản ở nhiệt độ Thấp nhất 5°C, cao nhất 45°C	Thời hạn sử dụng

### Ứng dụng

Trộn mới phải được khuấy bằng tay trước khi sử dụng và thêm 15 phút trộn với máy. Khuấy tất cả các sản phẩm được lưu trữ trong máy trộn 2 lần mỗi ngày trong 15 phút.

Chú ý: không chèn thêm bộ lọc vào súng phun khi áp dụng một kim loại hoặc ngọc trai hiệu quả với lớp sơn màu.

### Chất nền/ Tiền xử lý /Làm sạch

Làm sạch với PK 2000.

Mài với P400 (mài liền đầy hoặc sửa chữa khô, sơn cũ dung môi ổn định).).

Làm sạch với PK 2000.

Thay thế: áp dụng liền đầy R-M ướt trên ướt hoặc chất cách nhiệt.








The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only; they may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the products (product specification). The latest version supersedes all previous versions. You can obtain the latest version from our website at [www.mpaint.com](http://www.mpaint.com) or directly from your sales partner. It is the responsibility of the recipient of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



# Thông tin kỹ thuật

## ONYX HD

	<b>Công thức trộn ONYX HD *</b> <b>HYDROMIX</b> * bao gồm SPECIAL CRYSTAL BASE, trộn dầu bóng HB002 và tiếp tục trộn lớp nền nếu cần	100% trên vol. 60% trên vol.	Dựa theo màu sắc 60 g
	<b>Độ nhớt ở 20°C:</b> ISO 4 cốc: DIN 4 cốc:	42 đến 68 giây 18 đến 25 giây	
	<b>Thời gian sống:</b> ONYX HD sẵn sàng để sử dụng: 1 tuần trong hộp nhựa kín.		
	Vui lòng tìm kiếm cơ sở dữ liệu màu sắc cho các mã màu để kiểm tra xem màu sắc cụ thể được yêu cầu cho “bước 1” ở lớp sàn để tái tạo màu sắc mong muốn		
	<b>Súng áp lực HVLP</b>	1.4 – 1.5 mm	0.7 tại vòi phun
	Số lớp phun: Độ dày: Nghỉ cho tới khi mờ sau mỗi lần phun.	1 hoặc 2 + 1 lớp phù hợp với các hiệu ứng 12 – 15 micrômét	
	Sấy khô ở 20°C:  Sấy khô ở 60°C:	Khoảng 15 phút. Khả năng tăng tốc quá trình với dòng không khí bổ sung khoảng 10 phút + làm mát	
	Sấy khô IR	Lớp đầu tiên, nghỉ ở nhiệt độ phòng cho tới khi mờ Lớp thứ 2, ở 40 – 50°C (tối đa. 60°C) nhiệt độ bề mặt cho tới khi mờ bề mặt + làm mát. Hòa hòa giữa các lớp, nghỉ ở nhiệt độ phòng cho tới khi mờ.	

### Hoàn thiện

Áp dụng dầu bóng R-M. Sơn màu ONYX HD có thể bao phủ một lớp giống như sản phẩm tương tự sau khi tuân thủ thời gian sấy.

### Chỉ dẫn an toàn

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** Các giá trị giới hạn của EU về sản phẩm này (sản phẩm loại IIB.d) ở dạng sẵn sàng để sử dụng tối đa là 420 gram của VOC trên mỗi lít. Các nội dung của sản phẩm này là 419g/l.

Nó không thể loại trừ bởi vì sản phẩm có chứa các hạt <0,1 micrômét.

Sản phẩm phù hợp với lĩnh vực chuyên nghiệp.

Khi sử dụng sản phẩm vui lòng tuân thủ các quy định về an toàn và các thiết bị bảo hộ cá nhân.