

# Thông tin kỹ thuật

## PK 300W

Danh mục sản phẩm: **C 5**

Chuẩn bị làm sạch

### Lĩnh vực sử dụng

Chuẩn bị làm sạch R-M được thiết kế để sử dụng làm sạch trên bề mặt trần kim loại như thép, thép mạ kẽm và nhôm. Nhờ các phản ứng hóa học tiếp xúc với bề mặt kim loại, chuẩn bị làm sạch R-M tăng sức đề kháng ăn mòn và độ bám dính của hệ thống sơn được áp dụng.

### Thông tin kỹ thuật

Son lại với nguyên liệu là lớp sơn lót R-M, ngoại trừ bả polyeste và các sản phẩm gốc nước (HYDROFILLER II). Nếu bạn muốn tái sử dụng khăn lau trong cùng ngày làm việc, giữ chúng trong bình chứa hoặc trong một túi nhựa có nắp kéo. Nó sẽ giúp khăn lau không bị khô. Không dùng lại khăn cho những bao bì gốc.

### Đặc điểm kỹ thuật

Hàm lượng thịt /	Theo lý thuyết mỗi lượng vải cần dùng là 3 m <sup>2</sup>
Bảo quản ở nhiệt độ Thấp nhất 5°C, cao nhất 45°C	Thời hạn sử dụng 48 tháng

### Ứng dụng

#### Chất nền / Tiền xử lý/ làm sạch

Thực hiện các quy trình liên quan. Chỉ sử dụng trên bề mặt kim loại trần.





The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only; they may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the products (product specification). The latest version supersedes all previous versions. You can obtain the latest version from our website at [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) or directly from your sales partner. It is the responsibility of the recipient of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 06/2016



# Thông tin kỹ thuật

## PK 300W

	Đóng bình chứa ngay lập tức sau khi lấy khăn lau để tránh các khăn lau khác bị khô.
	PK 1000, PK 2000 (xem hệ thống hoàn thiện liên quan)
	Làm ướt đồng đều toàn bộ bề mặt kim loại trần PK 300W. (lau chéo chéo từng lớp). Phải để bề mặt ẩm trong ít nhất 1 phút. Điều này là bắt buộc với các phản ứng hóa học để hoàn thành và hình thành 1 lớp thụ động.
	Nghỉ ở 20°C Bề mặt mờ Tối đa 8 h

### Hoàn thiện

Có thể bao phủ lại với tất cả vật liệu sơn lót R-M, xem hệ thống bảng dữ liệu hoặc hoàn thiện kỹ thuật.

### Chỉ dẫn an toàn

**2004/42/II(c)(780)8:** Các giá trị giới hạn của EU về sản phẩm này (sản phẩm loại IIB.c) ở dạng sẵn sàng để sử dụng tối đa là 780 gram của VOC trên mỗi lít. Các nội dung VOC của sản phẩm này là 8g/l.

Nó không thể loại trừ bởi vì sản phẩm có chứa các hạt <0,1micrômét.

Sản phẩm phù hợp với lĩnh vực chuyên nghiệp.

Khi sử dụng sản phẩm vui lòng tuân thủ các quy định về an toàn và các thiết bị bảo hộ cá nhân.