

# Thông tin kỹ thuật

## PROFILLER GREY

Danh mục sản phẩm: **C 2.3**

Lót liền đầy 2K

### Lĩnh vực sử dụng

Liền đầy hai thành phần dựa trên polyurethane. Rất hữu ích trong các ứng dụng và chà nhám tốt.

### Thông tin thêm

PROFILLER GREY có thể trộn cùng SPEEDFLASH S để làm giảm thời gian sấy (15 phút ở 60°C, 1.5 giờ 20°C hoặc 6 phút với song ngắn hồng ngoại). Theo dõi thời gian sống của hỗn hợp là chỉ 20 phút ở 20°C và chỉ có thể được sử dụng cho độ dày lớp màng từ 50-70 micrômét.

### Đặc điểm kỹ thuật

Hàm lượng thịt 76 % ± 2	Tỷ trọng 1.670 – 1.770 g/cm <sup>3</sup>
Bảo quản ở nhiệt độ Thấp nhất 5°C, cao nhất 45°C	Thời hạn sử dụng 24 tháng

### Ứng dụng

Nghỉ giữa các lần phun cho tới khi mờ, nghỉ cho tới khi sấy khô.  
Khuấy đều trước khi dùng.

### Chất nền / Tiền xử lý / Làm sạch

Làm sạch với PK700 hoặc PK900.

Mài (thép với P80, nhôm với P150-P180, thép mạ kẽm và sơn cũ dung môi kháng với P240).

Làm sạch với PK1000.

Sơn lót lớp lớn trên trần kim loại với EUROFILL trước khi liền đầy.







The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only; they may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the products (product specification). The latest version supersedes all previous versions. You can obtain the latest version from our website at [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) or directly from your sales partner. It is the responsibility of the recipient of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 10/2015





# Thông tin kỹ thuật

## PROFILLER GREY

	<b>PROFILLER GREY</b> <b>D 70 / D 80</b> <b>FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300</b>	100% trên vol. 25% trên vol. 25% trên vol.	100 g 14 g 13 g
	<b>Độ nhớt ở 20°C:</b> ISO 4 cốc: DIN 4 cốc:	50 đến 65 giây 20 đến 24 giây	
	<b>Potlife:</b> 1 giờ ở 20°C		
	<b>Súng áp lực HVLP</b> <b>Súng áp lực phù hợp</b>	1.7 – 1.9 mm 1.6 – 1.8 mm	0.7 tại vòi phun 2.0 – 2.5
	Số lớp phun: Độ dày:	2 50 – 70 micrômét	
	Sấy khô ở 20°C: Sấy khô ở 60°C:	3 giờ 30 phút.	
	(song ngắn) (sóng trung)	8 phút. 10 – 15 phút.	

### Hoàn thiện

	Sấy khô với P400 – P500
	Làm ướt với P800

### Chỉ dẫn an toàn

**2004/42/IIB(cII)(540)539:** Các giá trị giới hạn câu EU về sản phẩm này (sản phẩm loại IIB.cII) ở dạng sẵn sàng để sử dụng tối đa là 540 gram của VOC trên mỗi lít. Các nội dung của sản phẩm này là 539g/l.

Nó không thể loại trừ bởi vì sản phẩm có chứa các hạt <0,1 micrômét.

Sản phẩm phù hợp với lĩnh vực chuyên nghiệp.

Khi sử dụng sản phẩm vui lòng tuân thủ các quy định về an toàn và các thiết bị bảo hộ cá nhân.