

Lĩnh vực sử dụng

Phụ gia sử dụng cho sơn màu 2K và dầu bóng ở nhiệt độ cao (> 30°C) và/hoặc ở các cấp độ không khí cao (> 0.5 m/s) trong gian hàng.

Thông tin thêm

Sơn màu và dầu bóng trộn với RETARDER sẽ mất nhiều thời gian để làm khô. Sau khi bảo dưỡng đầy đủ, hoàn thiện bề mặt với các sản phẩm chứa RETARDER càng làm tăng độ chống chịu hoàn thiện bề mặt mà không cần RETARDER.

Đặc điểm kỹ thuật

Hàm lượng thịt 78 % ± 2	Tỷ trọng 0.890 – 0.990g/cm ³
Bảo quản ở nhiệt độ Thấp nhất 5°C, cao nhất 45°C	Thời hạn sử dụng 36 tháng

Ứng dụng

Khuấy đều trước khi dùng.

Chất nền / Tiền xử lý/ làm sạch





Theo quy định trong bảng dữ liệu kỹ thuật của sản phẩm, trong đó RETARDER đang được sử dụng.

The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only; they may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the products (product specification). The latest version supersedes all previous versions. You can obtain the latest version from our website at www.rmpaint.com or directly from your sales partner. It is the responsibility of the recipient of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014

Thông tin kỹ thuật

RETARDER

	Chi thêm RETARDER (tối đa 1%) cho lớp sơn màu UNO HD CP cuối cùng hoặc lớp sơn bóng VOC.			
	UNO HD CP 100% trên vol.		Hoặc dầu bóng VOC	
	H 420 25% trên vol.		DIAMONTCLEAR CP 300% trên vol.	
	SC 880 25% trên vol.		H 420 100% trên vol.	
	RETARDER 1% trên vol.		SC 880 100% trên vol.	
	Thêm 1 đến 4% RETARDER cho lớp sơn màu cuối cùng hoặc lớp sơn bóng. Ví dụ ở nhiệt độ 30°C:			
	UNO HD 100% trên vol.		Hoặc dầu bóng	
	H 9000 25% trên vol.		DIAMONTOP MS 100% trên vol.	
	SC 880 25% trên vol.		H 9000 20% trên vol.	
	RETARDER 2% trên vol.		RETARDER 2% trên vol.	
Nếu bạn dùng RETARDER ở lớp sơn màu đầu tiên hoặc lớp dầu bóng, thêm gấp đôi lượng cho lớp thứ 2. Ví dụ ở nhiệt độ 35°C:				
Lớp thứ nhất		Lớp thứ 2		
UNO HD	100% trên vol.	UNO HD	100% trên vol.	
H 9000	25% trên vol.	H 9000	25% trên vol.	
SC 880	25% trên vol.	SC 880	25% trên vol.	
RETARDER	1% trên vol.	RETARDER	2% trên vol.	
Thêm RETARDER không làm thay đổi thời gian sống của sơn màu.				
	Theo quy định trong bảng dữ liệu kỹ thuật trong đó RETARDER đang được sử dụng.			
	Thời gian nghỉ trung gian sẽ là 5 phút, lâu hơn so với thời gian quy định trong bảng dữ liệu Kỹ thuật của sản phẩm mà trong đó RETARDER đang được sử dụng.			
	Tham khảo các bảng dữ liệu của sản phẩm mà trong đó RETARDER được sử dụng. Quan trọng: Việc bổ sung RETARDER có thể tạo nên tác động tiêu cực tới độ cứng ban đầu sau khi sấy.			

Chỉ dẫn an toàn

Nó không thể loại trừ bụi vì sản phẩm có chứa các hạt <0,1micrômét.

Sản phẩm phù hợp với lĩnh vực chuyên nghiệp.

Khi sử dụng sản phẩm vui lòng tuân thủ các quy định về an toàn và các thiết bị bảo hộ cá nhân.