

# Thông tin kỹ thuật

## SPEEDFLASH S

Danh mục sản phẩm: **C 5**

Chất phụ gia giúp tăng tốc độ khô

### Lĩnh vực sử dụng

Chất phụ gia giúp tăng tốc độ khô của R-M 2 thành phần chuẩn dầu bóng VOC và chuẩn dầu bóng R-M 2 thành phần trên bề mặt xe.

### Thông tin thêm

Chất phụ gia có thể được sử dụng để làm giảm thời gian sấy của PERFECTFILLER và EXTRASEALER. SPEEDFLASH S làm tăng độ phản ứng hóa học của các sản phẩm mà nó được sử dụng, cho phép thời gian chờ đợi ngắn hơn trước khi chà nhám, hoạt động đánh bóng hoặc bắt đầu lắp ráp. SPEEDFLASH S đặc biệt phù hợp cho xưởng lắp ráp than xe để tiết kiệm năng lượng, làm khô ứng dụng dầu bóng ở nhiệt độ dưới 60°C. SPEEDFLASH S đặc biệt thích hợp cho việc sửa chữa nhỏ.

### Đặc điểm kỹ thuật

Hàm lượng thịt ~ 1.0 %	Tỷ trọng 0.820– 0.920 g/cm <sup>3</sup>
Bảo quản ở nhiệt độ Thấp nhất 5°C, cao nhất 45°C	Thời hạn sử dụng 36 tháng

### Ứng dụng

Lượng SPEEDFLASH S được thêm vào tương ứng với lượng pha loãng được chỉ định trong tỷ lệ pha trộn tiêu chuẩn.

### Chất nền / Tiền xử lý/ làm sạch

Theo quy định trong bảng dữ liệu kỹ thuật của sản phẩm, trong đó SPEEDFLASH S đang được sử dụng.

The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only; they may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the products (product specification). The latest version supersedes all previous versions.





You can obtain the latest version from our website at [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) or directly from your sales partner. It is the responsibility of the recipient of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 01/2016



# Thông tin kỹ thuật

## SPEEDFLASH S

	Dầu bóng VOC chuẩn R-M 300% trên vol. <b>H 2550 / H 2500</b> 100% trên vol. <b>SPEEDFLASH S</b> 100% trên vol. Trộn đều và lọc trước khi ứng dụng.	Dầu bóng chuẩn R-M 300% trên vol. <b>H 420</b> 100% trên vol. <b>SPEEDFLASH S</b> 100% trên vol. Trộn đều và lọc trước khi ứng dụng.
	<b>PERFECTFILLER</b> 100% by vol. <b>D 70 / D 80</b> 25% by vol. <b>SPEEDFLASH S</b> 25% by vol. Trộn đều và lọc trước khi ứng dụng.	<b>EXTRASEALER</b> 300% by vol. <b>D 80 / D 70</b> 100% by vol. <b>SPEEDFLASH S</b> 100% by vol. Trộn đều và lọc trước khi ứng dụng.
	Sử dụng SPEEDFLASH S sẽ làm giảm thời gian sống của sản phẩm.	
	Theo quy định trong bảng dữ liệu kỹ thuật của sản phẩm, trong đó SPEEDFLASH S đang được sử dụng	
	Theo quy định trong bảng dữ liệu kỹ thuật của sản phẩm, trong đó SPEEDFLASH S đang được sử dụng	
	<b>CRYSTALCLEAR CP</b> 40°C 30 phút. 50°C 25 phút. <b>DIAMONTCLEAR CP</b> 30 phút. 25 phút. <b>STARLUX CP</b> 30 phút. 25 min. Hoàn thiện hoạt động sau thời gian khô quy định và một số giờ làm mát hoặc ngày tiếp theo.	
	<b>RAPIDCLEAR C 2570*</b> 20°C 3 – 4 h 40°C 30 phút. 60°C 10 – 15 phút. <b>EVERCLEAR C 2550</b> 4 h 30 – 45 phút. 15 – 20 phút. <b>GLOSSCLEAR C 2560</b> 4 h 20 phút. * cải thiện khả năng đánh bóng tại 60°C	<b>PERFECTFILLER TRẮNG / XÁM / ĐEN:</b> 20°C 1.5 h 60°C: 10 phút. <b>EXTRASEALER TRẮNG / ĐEN:</b> 10 phút. /

### Hoàn thiện

Sau khi sấy 30 phút ở 20°C, bề mặt với EXTRASEALER TRẮNG / ĐEN được đánh bóng nhẹ.

### Chỉ dẫn an toàn

Nó không thể loại trừ bởi vì sản phẩm có chứa các hạt <0,1micrômét.

Sản phẩm phù hợp với lĩnh vực chuyên nghiệp.

Khi sử dụng sản phẩm vui lòng tuân thủ các quy định về an toàn và các thiết bị bảo hộ cá nhân.