

# Thông tin kỹ thuật

## STARTOP HS

Danh mục sản phẩm: **C 4**

Dầu bóng PU 2K

### Lĩnh vực sử dụng

Dầu bóng đa mục đích dùng cho các ứng dụng khác nhau, từ sửa chữa panel riêng lẻ tới phun lại tổng thể.

### Danh mục sản phẩm

### Thông tin kỹ thuật

Hàm lượng thịt 42 % ± 2	Tỷ trọng 0.900 – 1.000 g/cm <sup>3</sup>
Bảo quản ở nhiệt độ Thấp nhất 5°C, cao nhất 45°C	Thời hạn sử dụng 36 tháng

### Ứng dụng

### Chất nền / Tiền xử lý / làm sạch

STARTOP HS được thiết kế để sử dụng cho sơn màu DIAMONT và ONYX HD.







The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only; they may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the products (product specification). The latest version supersedes all previous versions. You can obtain the latest version from our website at [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) or directly from your sales partner. It is the responsibility of the recipient of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



# Thông tin kỹ thuật

## STARTOP HS

	<b>STARTOP HS</b> <b>H 9000</b> <b>BC 020 (15°C – 25°C)</b> <b>BC 030 (&gt; 25°C)</b>	100% trên vol. 25% trên vol. 25% trên vol.	100 g 27 g 22 g
	<b>Độ nhớt ở 20°C:</b> ISO 4 cốc: DIN 4 cốc:	28 đến 34 giây 15 đến 17 giây	
	<b>Thời gian sống:</b> 3 giờ ở 20°C		
	<b>Súng áp lực HVLP</b> <b>Súng áp lực phù hợp</b>	1.3 – 1.5 mm 1.3 – 1.4 mm	0.7 tại vòi phun 2.0 – 2.5
	Số lớp phun: Độ dày: <b>Quan trọng:</b> sấy ngay sau khi thoa sơn (không nghỉ).	2 50 – 60 micrômét	
	Sấy khô ở 20°C:  Sấy khô ở 60°C:	Không bụi sau 1 giờ Sẵn sàng để lắp ráp sau 5 giờ Hoàn thiện sau 24 giờ 30 phút.	
	(sóng ngắn)		8 phút.

### Hoàn thiện

Hoàn thiện hoạt động sau thời gian khô quy định và làm mát.

### Chỉ dẫn an toàn

Nó không thể loại trừ bụi vì sản phẩm có chứa các hạt <0,1 micrômét.

Sản phẩm phù hợp với lĩnh vực chuyên nghiệp.

Khi sử dụng sản phẩm vui lòng tuân thủ các quy định về an toàn và các thiết bị bảo hộ cá nhân.