

# Thông tin kỹ thuật

## SUPREMELUX CP

Danh mục sản phẩm: **C 4**

Dầu bóng chống xước

### Lĩnh vực sử dụng

Để sửa chữa các loại xe có hoàn thiện sơn gốc chống xước.

### Thông tin thêm

Dầu bóng SUPREMELUX CP đảm bảo 1 chất lượng hoàn thành xuất sắc và hoàn hảo. Sản phẩm này chống xước nhờ có thuộc tính chống chày ngược tốt. SUPREMELUX CP đảm bảo quá trình có độ tin cậy cao.

### Đặc điểm kỹ thuật

Hàm lượng thịt 62 % ± 2	Tỷ trọng 0.960 – 1.060 g/cm <sup>3</sup>
Bảo quản ở nhiệt độ Thấp nhất 5°C, cao nhất 45°C	Thời hạn sử dụng 36 tháng

### Ứng dụng

Đối với phòng sơn sấy combi, phải tăng nhiệt độ lên cho tới khi đạt tới nhiệt độ băng.

Chú ý: sử dụng SC 850 chậm và mỏng hơn ở nhiệt độ trên 25°C hoặc khi hoàn thiện bề mặt lớn.

### Chất nền / Tiền xử lý / làm sạch

SUPREMELUX CP được thiết kế để sử dụng cho sơn màu ONYX HD.







The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only; they may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the products (product specification). The latest version supersedes all previous versions. You can obtain the latest version from our website at [www.mmpaint.com](http://www.mmpaint.com) or directly from your sales partner. It is the responsibility of the recipient of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



# Thông tin kỹ thuật

## SUPREMELUX CP

	<b>SUPREMELUX CP</b> <b>H 420</b> <b>SC 820</b>	300% trên vol. 100% trên vol. 100% trên vol.	100 g 37 g 29 g
	<b>Độ nhớt ở 20°C:</b> ISO 4 cốc: DIN 4 cốc:	44 đến 52 giây 19 đến 21 giây	
	<b>Thời gian sống: 2 giờ ở 20°C</b>		
	<b>Súng áp lực HVLP</b> <b>Súng áp lực phù hợp</b>	1.3 – 1.5 mm 1.3 – 1.4 mm	0.7 tại vòi phun 2.0 – 2.5
	Số lớp phun: Độ dày: 3 phút giữa các lớp phun Trên bề mặt thẳng đứng, áp dụng 1 lớp mỏng và 1 lớp phun đầy đủ mà không cần thời gian nghỉ trung gian (độ dày khoảng 50 micrômét).	2 40 – 60 micrômét	
	Sấy khô ở 60°C	30 phút.	
	(sóng ngắn)	8 phút.	

### Hoàn thiện

Hoàn thiện hoạt động sau thời gian khô quy định và làm mát.

### Chỉ dẫn an toàn

**2004/42/IIB(d)(420)419:** Các giá trị giới hạn của EU về sản phẩm này (sản phẩm loại IIB.d) ở dạng sẵn sàng để sử dụng tối đa là 420 gram của VOC trên mỗi lít. Các nội dung VOC của sản phẩm này là 419g/l.

Nó không thể loại trừ bởi vì sản phẩm có chứa các hạt <0,1 micrômét.

Sản phẩm phù hợp với lĩnh vực chuyên nghiệp.

Khi sử dụng sản phẩm vui lòng tuân thủ các quy định về an toàn và các thiết bị bảo hộ cá nhân.