

Thông tin kỹ thuật

UNO HD

Danh mục sản phẩm: **C 3.3**

Sơn màu đánh bóng trực tiếp

Lĩnh vực sử dụng

Hàm lượng thịt cao (HD = mật độ cao) sơn màu màu thịt 2K đánh bóng trực tiếp cho sơn sửa ô tô

Thông tin thêm

Đặc điểm kỹ thuật

Hàm lượng thịt 42 – 62 % ± 2	Tỷ trọng 1.000 – 1.300 g/cm ³
Bảo quản ở nhiệt độ Thấp nhất 5°C, cao nhất 45°C	Thời hạn sử dụng 36 tháng

Ứng dụng

Trộn mới phải được khuấy bằng tay trước khi sử dụng và thêm 15 phút trộn với máy. Khuấy tất cả các sản phẩm được lưu trữ trong máy trộn 2 lần mỗi ngày trong 15 phút

Sử dụng SC 820 / R 2100 mỏng hơn để sửa chữa nhỏ hoặc khi làm việc ở nhiệt độ thấp.

Sử dụng chậm hơn SC 880 / R 2300 mỏng hơn ở nhiệt độ trên 25°C hoặc khi hoàn thiện bề mặt lớn.

Chất nền / Tiền xử lý / Làm sạch

Làm sạch với PK700 hoặc PK 2000.

Mài với P400 (mài liên đầy hoặc sửa chữa khô, sơn cũ dung môi ổn định).

Làm sạch với PK700 hoặc PK 2000.

Thay thế: áp dụng liên R-M ướt trên ướt hoặc chất cách nhiệt







The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only; they may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the products (product specification). The latest version supersedes all previous versions. You can obtain the latest version from our website at www.rmpaint.com or directly from your sales partner. It is the responsibility of the recipient of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2015



Thông tin kỹ thuật

UNO HD

	UNO HD (với SC 01 / SC 10) H 9000 SC 850 / R 2200	100% trên vol. 25% trên vol. 25% trên vol.	Dựa vào màu sắc 27 g 23 g
	Độ nhớt ở 20°C: ISO 4 cốc: DIN 4 cốc:	22 đến 25 giây 14 đến 15 giây	
	Thời gian sống: 2 giờ 30 phút ở 20°C		
	Súng áp lực HVLP Súng áp lực phù hợp	1.3 – 1.5 mm 1.3 – 1.4 mm	0.7 tại vòi phun 2.0 – 2.5
	Lớp phun: Độ dày:	1 lớp mỏng + 1 lớp full 50 – 60 micrômét	
	Sấy khô ở 20°C: Sấy khô ở 60°C:	Không bụi sau 1 giờ Sẵn sàng để lắp ráp lại sau 2 giờ và sửa chữa hoàn toàn sau 24 giờ 30 phút.	
	(song ngắn)	3 phút với 50% + 10 phút với 100%	

Hoàn thiện

Hoàn thiện sản phẩm sau khi bảo dưỡng đầy đủ hoặc sau khi sấy khô + làm mát.
Có thể bao phủ cùng với một sản phẩm sau thời gian khô chỉ định.

Chỉ dẫn an toàn

Nó không thể loại trừ bởi vì sản phẩm có chứa các hạt <0,1 micrômét.

Sản phẩm phù hợp với lĩnh vực chuyên nghiệp.

Khi sử dụng sản phẩm vui lòng tuân thủ các quy định về an toàn và các thiết bị bảo hộ cá nhân